



BYGGINGAVÖRUVERSLUN  
**P. ÞORGRÍMSSON & CO**  
Ármúla 29 • 108 Rvk • 512-3360 • korkur.is

### **ALBANTO KORK-SIEGEL NR. 799.**

Glær, hálfmött áferð.

#### **Notkunarflokkun.**

Kork gólfflísar.

#### **Tæknilegir eiginleikar.**

Glær, hálfmött, vatnspólin, blettapólin og andar. DIN 53 160 tryggir litheldni gegn munnvatni og svita. DIN EN 71 Part 3 tryggir notkun á leikföng.

#### **Undirbúningur.**

Gólfflöturinn verður að vera þurr og rykfrír. Korklímið verður að vera fullþornað.

#### **Notkun.**

Nota má pensil, lakk/svamprúllu, tusku eða vélvinna. 5-10% LIVOS þynnir nr. 222 eða 292 má nota þegar úðað er. Berið 3 umferðir með lágmarks þurrktíma 24 klst. milli umferða. Síðasta umferðin verður að þorna í a.m.k. 48 tíma. Ef fægja á olúna, þá er mælt með vél með hvítum eða beige púða. **Fjarlægjð alla umframolíu af gólfinu eftir 30 mínútur.** Ef árangurinn á að verða gljáandi verður 3 umferðin að vera mjög þunn og má ekki fjarlægja. Mjög sparlega verður að bera á í hverri umferð. Notkunarhitastig lágmark 12°C. Hver umferð verður að hafa þornað fyrir næstu umferð. Venjulega fer 50% minna magn í 2 og 3, heldur en í 1 umferð.

#### **Hreingerning.**

Notið ekki vatn á nýáborið gólfið fyrir en eftir 3 vikur. Notið aðeins LIVOS sápu, TRENA nr. 556 og rakan klút. Notið aldrei mikið vatn. Notið ekki gufuhreinsir eða “micro” klúta. Notuð áhöld má þvo með SVALOS þynnir no. 222/292.

#### **Endurnýjun.**

Ef nauðsynlegt, notið DRYADEN gljáa nr. 560. Ef flöturinn þarfnast endurnýjunar, hreinsið gólfið með LATIS sápu nr. 551 og fylgið notkunarleiðbeiningum.

#### **Efnisþörf.**

0,75 ltr. ætti að duga á 9 m<sup>2</sup> háð ástandi og íseygju korkflísanna.

#### **Innihald.**

Línolía, samalífatísk efni, metýl sellulósi, þynnt vax, náttúruleg trjákvöða, furu olía, glýseról, „orange“ olía og alveg glært járnnoxíð. Blýlaus þurrkefni.

#### **Geymsla.**

Geyma á köldum og þurrum stað. Lokið vandlega eftir notkun. Óopnaða þakningu má geyma í allt að 2 ár.

#### **Mikilvægir punktar.**

Tryggið góða loftun, annars getur þurrktími lengst eða lykt viðloðað í nokkurn tíma. Ef prófunin ykkar þonar ekki innan 24 tíma er gæði korksins ekki nægileg eða húðunin er of mikil.