



BYGGINGAVÖRUVERSLUN
P. PORGÍMSSON & CO
Ármúla 29 • 108 Rvk • 512-3360 • korkur.is

ALBANTO NATURAL CORK OIL SEALING NR. 798.

Glær, hálfmött korkáferð.

Notkunarflokkun.

Kork gólfflísar.

Tæknilegir eiginleikar.

Glær, hálfmött, vatnsþolin, blettaþolin og andar. DIN 53 160 tryggir litheldni gegn munnvatni og svita. DIN EN 71 Part 3 tryggir notkun á leikföng.

Undirbúningur.

Gólfflöturinn verður að vera þurr og rykfrír. Grunnun með ARDVOS Nr. 266 möguleg en ekki nauðsynleg. Gerið alltaf prófun. Korklímið verður að vera fullharðnað.

Notkun.

Nota má pensil, úðun, tusku eða vélvinna. 5-10% LIVOS þynnir nr. 222 eða 292 má nota þegar úðað er. Berið 2-3 umferðir af ALBANTO Nr. 798 með lágmarks þurrktíma 24 klst. milli umferða. Síðasta umferðin verður að þorna í a.m.k. 48 tíma. Mælt með fægingu með vél (low speed) með rauðum púða. Fjarlægið allt umframefni af gólfinu eftir 20 mínútur. Ef árangurinn á að verða gljáandi verður 3 umferðin að vera mjög þunn og má ekki fjarlægja. Mjög sparlega verður að bera á í hverri umferð. Notkunarhitastig lágmark 12°C. Hver umferð verður að hafa þornað fyrir næstu umferð.

Hreingerning.

Notið ekki vatn á nýaborið gólfíð fyrr en eftir 3 vikur. Notið aðeins LIVOS sápu, TRENA nr. 556 og rakan klút. Notið aldrei mikið vatn. Notið ekki gufuhreinsir eða “micro” klúta. Notuð áhöld má þvo með SVALOS þynnir no. 222/292.

Endurnýjun.

Ef nauðsynlegt, notið DRYADEN gljáa nr. 560. Ef flöturinn þarfnast endurnýjunar, hreinsið gólfíð með LATIS sápu nr. 551 og fylgið notkunarleiðbeiningum.

Efnisþörf.

0,75 ltr. ætti að duga á 15-22m² háð ástandi og íseygju korkflísanna.

Innihald.

Vatn, lakk úr hörfræsolú, samalifatísk efni, bývaxi, metýl sellulósi, vax, náttúruleg trjákvöða, furu olía, glýseról, rósmarin og alveg glært járnóxið. Blýlaus þurrkefni.

Geymsla.

Geyma á köldum og þurrum stað. Óopnaða pakkningu má geyma í allt að 2 ár. Lokið vandlega eftir notkun.

Mikilvægir punktar.

Tryggið góða loftun, annars getur þurrktími lengst eða lykt viðloðað í nokkurn tíma. Ef prófunin ykkar þornar ekki innan 24 tíma er gæði korksins ekki nægileg eða húðunin er of mikil.